

Attestation : A chants plats Benor atg, 2287, Rf1/2h, 40/50 mm d'épaisseur

Blocs portes à chants plats Rf1/2h THEUMA à peindre

1. COMPOSITION DE LA FEUILLE DE PORTE:

- a. La porte est constituée d'un cadre, d'une âme et des panneaux de recouvrement. Les 4 côtés sont usinés avec des produits foisonnants.
- b. L'âme Rf1/2h est composée de:
Aggloméré densité $\pm 420 \text{ kg/m}^3$: (Porte 30dB)
- c. Les panneaux de recouvrement sont en fibres de bois de qualité supérieure d'une épaisseur de $\pm 3\text{mm}$ et d'une densité de $\pm 800 \text{ kg/m}^3$.
Ces panneaux sont collés à chaud à une température de 95degC avec une colle de grande résistance offrant une stabilité à l'humidité et aux produits chimiques.
(Classification collage IW-67: DIN-Norme 68.705).
- d. Le traitement de surface est une excellente base pour les finitions de peinture avec les systèmes courants du marché.
- e. Les chants latéraux de la porte sont dégraissés et sans finition supplémentaire.
- f. Une serrure cylindre DIN avec têtère métallique cylindre non compris, avec produit foisonnant.
- g. Entaillage pour 3 paumelles, 4 paumelles pour portes d'une largeur > 930mm.
- h. Des options diverses sur demande.

2. COMPOSITION DE LA HUISSERIE:

La huisserie THEUMA WoodPlus multiplex Rf 1/2h à chant plat est composée de 3 ébrasements, 3 listels, sur mesure, entaillée et prête à la pose ainsi que 6 chambranles, non coupés sur mesure.

- a. L'ébrasement est en multiplex en bois dur, WBP qualité 72-100 suivant EN 314-2, à épaisseur de 18 mm et largeur adapté à l'épaisseur du mur. L'ébrasement est en onglet, assemblé par éléments d'angle en acier et pastilles. L'ébrasement est dégraissé. Un entaillage pour le listel est réalisé.
- b. Les listels sont en bois dur, à une densité minimale de 550 kg/m^3 à une humidité maximale de 15%, de 22,5 x 22 mm. Le listel est cloué à l'ébrasement lors du montage. Ils peuvent être pourvu d'un joint acoustique sur demande.
- c. Les chambranles en bois dur et en forme de trapèze sont 12 x 68 mm. Les longueurs des chambranles ne sont pas coupés sur mesure. Les chambranles sont cloués à l'ébrasement lors du montage.
- d. Les ébrasements, les chambranles et les listels sont brut, à peindre.
- e. Clips d'assemblage, vis, 3 paumelles (pour portes plus large: 4 paumelles) et une plaque de gâche métallique sont fournis. Les forages nécessaires sont prévus dans l'ébrasement. Un guide de montage détaillé est joint dans l'emballage.

3. MESURES:

Les mesures sont indiquées en mm. Les dimensions standards valables sont les suivantes :

Epaisseur: $\pm 40 \text{ mm}$.

Hauteur : 2015 ou 2115 mm.

Largeur : de 630 à 1230 mm (mesures intermédiaires tous les 50mm).

4. PRESCRIPTION DE POSE:

- a. L'entrepreneur remettra pour approbation tous les détails d'exécution avant la fabrication à l'architecte directif.

Attestation : A chants plats Benor atg, 2287, Rf1/2h, 40/50 mm d'épaisseur

Blocs portes à chants plats Rf1/2h THEUMA EBC WHITE LION

1. COMPOSITION DE LA FEUILLE DE PORTE:

- a. La porte est constituée d'un cadre, d'une âme et des panneaux de recouvrement. Les 4 côtés sont usinés avec des produits foisonnants.
- b. L'âme Rf1/2h est composée de:
Aggloméré densité $\pm 420 \text{ kg/m}^3$: (Porte 30dB)
- c. Les panneaux de recouvrement sont en fibres de bois de qualité supérieure d'une épaisseur de $\pm 3\text{mm}$ et d'une densité de $\pm 800 \text{ kg/m}^3$.
Ces panneaux sont collés à chaud à une température de 95degC avec une colle de grande résistance offrant une stabilité à l'humidité et aux produits chimiques.
(Classification collage IW-67: DIN-Norme 68.705).
- d. La porte est recouverte d'une couche de laque EBC (Electronic Beam Curing). Cette couche de laque assure une grande résistance, aussi bien mécanique (contre les griffes), chimique, que contre l'humidité. La laque est polymérisé par des électrons. Il en résulte une structure moléculaire type acrylate. La laque est exempte de solvant et de formaldéhyde pour être conformes aux exigences écologiques les plus sévères. La couleur est WHITE LION.
- e. Les chants latéraux de la porte sont dégraissés et munis d'un strip synthétique assorti à la surface de la porte.
- f. Une serrure cylindre DIN avec têtère métallique cylindre non compris, avec produit foisonnant.
- g. Entaillage pour 3 paumelles, 4 paumelles pour portes d'une largeur > 930mm.
- h. Des options diverses sur demande.

2. COMPOSITION DE LA HUISSERIE:

La huisserie THEUMA WoodPlus multiplex Rf 1/2h à chant plat est composée de 3 ébrasements, 3 listels, sur mesure, entaillée et prête à la pose ainsi que 6 chambranles, non coupés sur mesure.

- a. L'ébrasement est en multiplex en bois dur, WBP qualité 72-100 suivant EN 314-2, à épaisseur de 18 mm et largeur adapté à l'épaisseur du mur. L'ébrasement est en onglet, assemblé par éléments d'angle en acier et pastilles. L'ébrasement est dégraissé. Un entaillage pour le listel est réalisé.
- b. Les listels sont en bois dur, à une densité minimale de 550 kg/m^3 à une humidité maximale de 15%, de 22,5 x 22 mm. Le listel est cloué à l'ébrasement lors du montage. Ils peuvent être pourvu d'un joint acoustique sur demande.
- c. Les chambranles en bois dur et en forme de trapèze sont 12 x 68 mm. Les longueurs des chambranles ne sont pas coupés sur mesure. Les chambranles sont cloués à l'ébrasement lors du montage.
- d. Les ébrasements, les chambranles et les listels sont brut, à peindre.
- e. Clips d'assemblage, vis, 3 paumelles (pour portes plus large: 4 paumelles) et une plaque de gâche métallique sont fournis. Les forages nécessaires sont prévus dans l'ébrasement. Un guide de montage détaillé est joint dans l'emballage.

3. MESURES:

Les mesures sont indiquées en mm. Les dimensions standards valables sont les suivantes :

Epaisseur: $\pm 40 \text{ mm}$.

Hauteur : 2015 ou 2115 mm.

Largeur : de 630 à 1230 mm (mesures intermédiaires tous les 50mm).

Les portes de largeur > 1110 mm sont laquées d'une méthode particulière.

4. PRESCRIPTION DE POSE:

- a. L'entrepreneur remettra pour approbation tous les détails d'exécution avant la fabrication à l'architecte directif.

Attestation : A chants plats Benor atg, 2287, Rf1/2h, 40/50 mm d'épaisseur

Blocs portes à chants plats Rf1/2h THEUMA HPL

1. COMPOSITION DE LA FEUILLE DE PORTE:

- a. La porte est constituée d'un cadre, d'une âme et des panneaux de recouvrement. Les 4 côtés sont usinés avec des produits foisonnants.
- b. L'âme Rf1/2h est composée de:
Aggloméré densité $\pm 420 \text{ kg/m}^3$: (Porte 30dB)
- c. Les panneaux de recouvrement sont en fibres de bois de qualité supérieure d'une épaisseur de $\pm 3\text{mm}$ et d'une densité de $\pm 800 \text{ kg/m}^3$.
Ces panneaux sont collés à chaud à une température de 95degC avec une colle de grande résistance offrant une stabilité à l'humidité et aux produits chimiques.
(Classification collage IW-67: DIN-Norme 68.705).
- d. La porte est recouverte d'un stratifié (HPL) suivant la carte "collection portes" de Formica, Polyrey, Perstorp et Print. Autres stratifiés disponibles sur demande. La porte HPL résiste aux traitements intensifs et difficiles, résistance accrue aux chocs, aux griffes et inertie chimique. Ces propriétés mécaniques et chimiques du stratifié dépendent de l'épaisseur et du fournisseur.
- e. Les chants latéraux de la porte sont usinés avec un couvre chant d'une épaisseur de 8 mm en bois rouge. Les couvre chants sont collés à chaud contre le cadre extérieur. Une face visible, les cotés sont masqués par le stratifié. Autres finitions et épaisseurs de couvre chants sont possibles. Les chants latéraux sont dégraissés.
- f. Une serrure cylindre DIN avec têtère métallique cylindre non compris, avec produit foisonnant.
- g. Entaillage pour 3 paumelles, 4 paumelles pour portes d'une largeur $> 930\text{mm}$.
- h. Des options diverses sur demande.

2. COMPOSITION DE LA HUISSERIE:

La huisserie THEUMA WoodPlus multiplex Rf 1/2h à chant plat est composée de 3 ébrasements, 3 listels, sur mesure, entaillée et prête à la pose ainsi que 6 chambranles, non coupés sur mesure.

- a. L'ébrasement est en multiplex en bois dur, WBP qualité 72-100 suivant EN 314-2, à épaisseur de 22 mm et largeur adapté à l'épaisseur du mur. L'ébrasement est en onglet, assemblé par éléments d'angle en acier et pastilles. L'ébrasement est dégraissé. Un entaillage pour le listel est réalisé.
- b. Les listels sont en bois dur, à une densité minimale de 550 kg/m^3 à une humidité maximale de 15%, de $22,5 \times 22 \text{ mm}$. Le listel est cloué à l'ébrasement lors du montage. Ils peuvent être pourvu d'un joint acoustique sur demande.
- c. Les chambranles en bois dur et en forme de trapèze sont $12 \times 68 \text{ mm}$. Les longueurs des chambranles ne sont pas coupés sur mesure. Les chambranles sont cloués à l'ébrasement lors du montage.
- d. Les ébrasements, les chambranles et les listels sont brut, à peindre.
- e. Clips d'assemblage, vis, 3 paumelles (pour portes plus large: 4 paumelles) et une plaque de gâche métallique sont fournis. Les forages nécessaires sont prévus dans l'ébrasement. Un guide de montage détaillé est joint dans l'emballage.

3. MESURES:

Les mesures sont indiquées en mm. Les dimensions standards valables sont les suivantes :

Epaisseur: $\pm 40 \text{ mm}$.

Hauteur : 2015 ou 2115 mm.

Largeur : de 630 à 1230 mm (mesures intermédiaires tous les 50mm).

4. PRESCRIPTION DE POSE:

- a. L'entrepreneur remettra pour approbation tous les détails d'exécution avant la fabrication à l'architecte directif.
- b.